

三軒屋窯跡採集資料一覧表(窯道具)

図版番号	遺物番号	遺物名	法量(cm)					特徴			その他	個数
			口(上)径	底(下)径	最大径(胴径)	高さ	厚さ	色調	焼成	胎土		
図版1	1	ツク	10.0		8.01	26.7		5YR5/3	良	1cm以下の石を多く含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。中位がやや膨らむエンタシス状、上下面に糸切痕、下面に砂、体部に染付片附着	1
	2	ツク	10.5		9.7			5YR6/6	良	1cm以下の石を多く含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。体部中位がやや膨らむエンタシス状、上面に糸切痕有り。	1
	3	ツク	11.0		8.6			N6/	良	0.5cm以下の石を含む	半裁竹管に布を敷き型取り、平面を張り合わせて成形(型取り張り合わせ成形)、縦の継目有り、上面に直径8.5cmの高台痕有 上面以外に布目残る	1
	4	ツク	10.3		8.4			5YR3/3	良	0.5cm以下の石を含む	(型取り張り合わせ成形)、縦の継目有り、上面に砂、径6.3cmのワド子、径9.0cmのハマが熔着。胴部に染付片熔着	1
	4-1	ツク	10.0					7.5YR4/2	良	0.5cm以下の石を含む	(型取り張り合わせ成形)、継目分かりにくい、下端に砂附着	1
	5	トチン	8.0	8.0	6.9	16.8		2.5YR3/4	良	0.5cm以下の石を含む	(型取り張り合わせ成形) 継目は分かりにくい。上面に直径5.5cmの高台痕有り。下端部にアルミナ状の泥附着。	1
図版2	6	トチン	8.1					7.5YR5/2	不良 柔らかい	0.5cm以下の石を多く含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。中位がやや膨らむエンタシス状、下面に砂附着	1
	7	トチン	7.0		5.4			7.5YR5/3	良	0.5cm以下の石を含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。中位がやや膨らむエンタシス状、上面に直径4.1cmの高台痕有り。上部と脚部の接続部に強いナデ有り	1
	8	トチン	6.5					2.5YR6/6	不良 柔らかい	0.5cm以下の石を多く含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。中位がやや膨らむエンタシス状、上部と脚部の境がはっきりしている。	1
	9	トチン	7.0					2.5YR4/2	良	0.5cm以下の石を多く含む	上下端部と柱部を別々に作り結合させる。上部と脚部の境がはっきりしている。上面にアルミナ状の泥を塗る	1
	9-1	トチン	5.2	5.6	4.15	8.6		7.5YR4/2	良	0.5cm以下の石を多く含む	小型品 下端部に砂附着	1

11

図版番号	遺物番号	遺物名	法量(cm)					特徴			その他	個数
			最大長	脚長	穴径	穴深	高さ	色調	焼成	胎土		
図版2	10	蛸足ハマ	21.7	7.7	3.0	0.6	3.2	7.5YR6/4	不良 柔らかい	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径5.9、下面5.8cmの重焼きの痕あり	1
	11	蛸足ハマ		6.7	3.1	0.9	2.8	7.5YR6/3	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径5.8、下面5.9cmの重焼きの痕あり	1
図版3	12	蛸足ハマ		7.5	3.0	0.6	3.15	7.5YR6/3	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径4.5cm、下面5.0cmの重焼きの痕あり	1
	13	蛸足ハマ	22.0	8.0	2.3	0.45	3.8	5YR4/3	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る、下面径5.5-6.1cm、上面中央5.5cmの重ね焼痕、脚端部3.5-3.7cmの高台痕あり 足端部が下方に垂れている。	1
	14	蛸足ハマ		8.5	2.5	0.45	5.0	10YR7/3	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る。	1
図版4	15	蛸足ハマ		8.8	2.1	0.7	5.6	5YR4/2	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径7.0、端部5.5cmの重焼きの痕あり、表面がよく熔けていて艶がある。	1
	16	蛸足ハマ	23.4	8.5	2.3	0.4	5.2	5YR4/2	良	5mm以下の黒石、砂を多く含む	底部・体部・穴部に布目残る、脚端部に径3.5cmの重焼き痕あり	1
	17	蛸足ハマ	23.1	8.2	2.5	0.3	5.7	5YR4/3	良	5mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目有、下面径8.51cmの高台痕有り 上面中央ワド子熔着、脚端部4.7cmの重焼きの痕あり 表面がよく熔けていて光沢がある。	1
	18	蛸足ハマ	23.0	8.9	2.0	0.4	5.15	10YR7/4	良	6mm以下の黒石、砂を多く含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径6.0、脚端部6.0cmの重焼きの痕あり。	1
図版5	19	蛸足ハマ		8.0	2.2	0.5	5.1	10YR5/3	良	7mm以下の黒石、砂を多く含む	底部・体部・穴部に布目残る、上面径5.5、脚端部5.50cmの重焼きの痕あり。	1

10

三軒屋窯跡採集資料一覧表(窯道具)

		口(上)径	底(下)径	頸径	高さ	厚さ						
図版5	20	シノ	8.5	10.8	7.0	9.3-10.2	2.12	7.5YR5/2	良	3mm以下の黒石、砂を含む	釉はよく熔けて光沢あり、上下にアルミナ状の泥がつく、外面に染付小片熔着、脚部内面へら削り有り	1
	21	シノ	9.5	11.6	8.7	9.2-10.0	2.5	7.5YR5/2	良	3mm以下の黒石、砂を含む	釉はよく熔けて光沢よい、上下にアルミナ状の泥がつくが下は逆位で塗られたらしくアルミナが上に垂れる、外面に叩目残る、脚部端部にへら削り有り、脚部内面へら削り有り	1
	22	シノ		7.6				2.5YR5/3	良	2mm以下の黒石、砂を含む	よく焼けて光沢がある、外面に染付片熔着、脚部内面へら削り有り	1
	23	シノ	7.1	8.9	6.7	5.6		7.5YR4/2	良	2mm以下の黒石、砂を含む	よく焼けて光沢がある、脚部内面へら削り、脚部端部にアルミナ状の泥を塗るが剥がれた部分もある、体部外面にエグリ有り	1
図版6	24	シノ	7.1	7.7	5.75	11.1		7.5YR6/4	良	5mm以下の黒石、砂を含む	外面に染付片が熔着している。脚部内面へら削り有り。	1
	25	シノ	7.0	7.0	5.5	11.3		7.5Y4/2	良	2mm以下の黒石、砂を含む	脚部内面へら削り有り。	1
	26	シノ		7.5-7.9				5YR4/3	良	2mm以下の黒石、砂を含む	外面に染付小片熔着、脚部内面へら削り有り	1
	27	大型ハマ	11.6	5.7		2.7	1.25	2.5Y7/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上部にアルミナ状の泥付着	1
	28	大型円盤	8.2	8.2		0.85	0.85	2.5Y6/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、	上部に染付花瓶底部・下部に砂が熔着している。	1
	29	大型円盤	8.2	8.3		1.15	1.15	7.5YR6/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、	上面に径6.5cmの高台痕がある。	1
	30	円盤	7.4	7.4		0.75	0.75	5YR6/6	やや軟	緻密、白色・黒色砂粒を含む、		1
	31	円盤	7.0	7.0		0.55	0.55	10YR8/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、		1
	32	円盤	6.6	6.6		0.75	0.75	10YR8/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、	中央部がやや盛り上がっている 上面5.7cmの高台痕 下面 砂付着	1
	33	円盤	5.8	5.8		0.75	0.75	5YR6/6	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、		1
	34	円盤	5.3	5.3		0.6	0.6	5YR6/6	良	緻密、2.5mm以下の白色・黒色砂粒を含む、		1
35	円盤	4.6	4.6		0.25	0.25	7.5YR7/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上面に径4.0cmの高台痕有り、下面熔着痕有り	1	

16

		口(上)径	底(下)径	足高	高さ	厚さ						
図版7	36	ハマ	8.4	5.0		1.0	0.55	7.5YR6/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上面にアルミナ状泥付着、下面熔着痕有り	1
	37	ハマ	7.4	4.2		1.35	0.75	7.5YR7/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面に磁器片熔着	1
	38	ハマ	7.5	4.0		1.35	0.75	7.5YR5/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径6.2cmの高台痕、下面に磁器の熔着痕有り	1
	39	ハマ	7.0	3.8		1.25	0.75	7.5YR6/6	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径5.45cmの磁器の高台熔着痕、下面に熔着痕有り	1
	40	ハマ	7.0	3.8		1.25	0.55	7.5YR6/3	良	緻密、灰色、磁器製	上面径5.7cmの高台痕、下面に染付碗熔着、剥がれた痕も有る アルミナ状泥一部付着	1
	41	ハマ	6.7	3.9		1.4	0.85	7.5YR5/3	良	緻密、2.5mm以下の白色・黒色砂粒を含む	上面径5.7cmの高台痕有	1
	42	ハマ	6.2	3.5		0.95	0.65	10YR5/2	良	緻密、灰色、磁器製	上面径4.0cmの磁器の高台痕有 上部に濃く、下部に薄くアルミナ状泥付着	1
	43	ハマ	6.0	3.5		1.0	0.55	7.5YR6/3	良	緻密、灰色、磁器製	上面径3.6cmの高台痕有	1
	44	ハマ	6.2	3.5		1.05	0.6	7.5YR6/4	良	緻密、灰色、磁器製	上面径3.3cmの高台痕有 上下面にアルミナ状泥が薄くかかる	1
	45	ハマ	6.1	4.0		1.3	0.65	7.5YR7/4	良	緻密、0.5cm以下の白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上面径4.1cmの高台痕有	1
46	ハマ	5.85	3.6		1.3	0.65	5YR5/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上面径3.7cmの高台痕有、糸切痕有り 下面にアルミナ状泥付着	1	

11

三軒屋窯跡採集資料一覧表(窯道具)

図版 7	番号	遺物名	法量(cm)			色調			呉須の種類	焼成 胎土	その他	個数	
			口径	高台径	器高	釉の上から	呉須	露胎					
	47	ハマ	5.9	2.85					10YR5/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、	上面にアルミナ状の泥付着、径3.5cmの高台痕が2つ重なっている、下面に砂付着	1
	48	ハマ	5.5	3.1					7.5YR5/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面にアルミナ状の泥付着、径3.4cmの高台痕がある	1
	49	ハマ	5.7	3.3					7.5YR6/6	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面にアルミナ状の泥付着、径4.0cmの円形の痕がある、上面7.5YR4/2	1
	50	ハマ	5.7	3.4					7.5YR4/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む、磁器製	上面径3.4cmの高台痕がある、上面7.5YR4/1 下面に熔着痕有り	1
	51	ハマ	6.0	3.75					10YR6/3	良	緻密、灰色、磁器製	上面にアルミナ状泥付着、径4.2cmの磁器の高台痕有	1
	52	ハマ	5.4	3.3					5YR6/4	良	緻密、灰色、磁器製	上面に高台痕有、上面10YR7/3、下面に砂付着	1
	53	ハマ	5.5	3.8					10YR3/2	良	緻密、灰色、磁器製	上面にアルミナ状泥付着、径3.6cmの磁器の高台痕有	1
	54	ハマ	5.6	3.8					7.5YR6/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面にアルミナ状泥付着、径3.8cmの磁器の高台痕有	1
	55	ハマ	5.4	3.3					7.5YR5/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径4.0cmの高台痕有	1
	56	ハマ	5.2	3.1					7.5YR5/3	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径3.6cmの磁器の高台痕有、下面にアルミナ状泥、底部外面に砂付着	1
	57	ハマ	5.4	3.25					7.5YR6/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面に径3.2cmの高台痕有、アルミナ状泥付着	1
	58	ハマ	4.9	3.3					7.5YR5/4	良	粗、白色を僅かに黒色砂粒を多く含む	上面径4.1cmの高台痕、下面に磁器の熔着痕有り	1
	59	ハマ	5.2						7.5YR5/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径3.5cmの染付の高台付着、下面に砂付着	1
	60	白磁ハマ	5.4	3.55					2.5Y7/2	良	緻密、薄灰色、磁器製	上面径4.0cmの磁器の高台痕有、下面に熔着痕有り	1
	61	足付ハマ	7.1	7.1	0.75	1.55	0.75		7.5YR7/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面径3.6cmの磁器の高台痕有、アルミナ状泥付着、上下面糸切痕、足4本、1本欠	1
	62	足付ハマ	6.1	6.0	0.8	1.7	0.8		10YR6/2	良	緻密、白色・黒色砂粒を僅かに含む	上面に径3.86cmの磁器の高台痕有、アルミナ状泥付着 上下面糸切痕、足3本	1
	63	窯壁										1面はよく熔けてガラス化している。	1

17

三軒屋窯跡採集資料一覧表(製品)

図版 8	番号	遺物名	法量(cm)			色調			呉須の種類	焼成 胎土	その他	個数	
			口径	高台径	器高	釉の上から	呉須	露胎					
	1	染付碗		3.6					2.5Y6/1 5PB2/1 5YR5/6	合成	不良、釉がよく熔けていない 緻密	外面 草花文 焼け歪んでいる。	1
	2	染付碗							2.5Y6/1 5PB2/1	天然	不良、釉がよく熔けていない 緻密	内面 圏線 外面 圏線 網目 染付片熔着 焼け歪んでいる	1
	3	染付碗	9.8	4.0	6.2	5B9.4/2.5	3PB4/7.5	2.5Y8.5/1.5		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 外面 圏線 斜格子文	1
	4	染付碗		3.8	5.9	5B8/3	5PB3/4	N9.5/		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 外面 圏線 稲束文	1
	5	染付碗		3.7		10G7/2.5	3PB5/11	10YR8/3		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「崩れた岩波」銘あり 外面 圏線 草花文	1
	6	染付碗				5B8/3	6B4.5/6	3.5Y8.5/4.5		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「蝶」銘あり 外面 圏線 歪んでいる	1
	7	染付碗				6B8/4	2PB3/5	3.5Y8.5/4.5		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「崩れた岩波」銘あり 外面 圏線 蝶 草花文 ひどく歪んで、へたっている 底部外面に窯道具が熔着している	1
	8	染付碗		4.0		5Y7/1	4B4/6	7.5YR7/6		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「蝶」銘あり 外面 圏線	1
	9	染付碗		3.9		2.5PB8/4	6PB3.5/11	5Y9/1		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「蝶」銘あり 外面 圏線 呉須 ベロ藍?	1
	10	染付碗				N7/	7.5B4.5/2.5	N7/		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 見込に「岩波」銘あり 外面 圏線 歪んでいて、へたっている	1
	11	染付蓋				7.5B7.5/0.5	5PB2.5/2	5G6/1		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 見込に「千鳥」銘 窯道具片熔着 外面山水文 下面に直径5.2、厚さ0.4cmの円盤が熔着している。へたっている。	1

11

三軒屋窯跡採集資料一覧表(製品)

図版 8	12	染付碗		6.8		N9.5/	4.5PB3/7	5YR7/6	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 型紙摺り藤文 外面 圏線 高台内露胎 二段底 中心部施釉	1
	13	染付碗	14.0			5B8/3	7.5B2/3		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 外面 水車 山水文 釉のひび割れ有り	1
	14	染付碗				N/9.5	5PB1.5/2		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 外面 山 松 帆掛舟 ひどく歪んでへたっている	1
	15	染付碗	13.6			7.5Y7/1	7.5PB1.5/2		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 外面 浦の苫屋 帆掛舟	1
	16	染付碗	12.0			2.5GY7/1	2PB3/5		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 外面 水車 草花文	1
	17	染付筒碗	8.0			5GY8/1	3PB4/7.5		天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	外面 芙蓉手 富士 草花文	1
	18	染付筒碗	8.0			10YR7/3	3PB4/7.5			不良、釉がよく熔けていない 緻密		1
	19	染付碗							天然		松文	2
	20	染付碗							天然		稲束文	1
21	染付碗							天然		内面 草花文 窯道具片溶着 外面 圏線	1	
図版 9	22	染付碗小片										8
	23	染付広東碗				N9.5/	2PB2/4	N9.5/	天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 見込に「崩れた岩波」銘あり 外面 圏線 浦の苫屋文 ひどく歪んでへたっている 窯道具、製品溶着	1
	24	白磁皿	3.3			2.5GY7/1		2.5GY7/1	天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	底部内面蛇の目釉剥ぎ有り 高台片熔着 外面に染付片溶着	1
	25	白磁皿	3.4			2.5GY7/1		7.5YR7/3		良好、釉がよく熔けている 緻密	底部内面蛇の目釉剥ぎ有り 高台片熔着	1
	26	白磁皿	3.5			2.5GY7/1		7.5YR7/3		良好、釉がよく熔けている 緻密	底部内面蛇の目釉剥ぎ有り 高台片熔着 青磁染付かもしれない	1
	27	染付大皿				N9.5/	3PB4/7.5	7.5YR5/4		良好、釉がよく熔けている 緻密	高台内釉剥ぎ有り 内面文様 釉厚くかかる	1
	28	白磁大皿				N9.5/				良好、釉がよく熔けている 緻密	碁笥底状 高台内施釉 畳付無釉	1
	29	染付大皿				N9.5/	3PB4/10	2.7YR7/3	天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	外面 波に竜文 内面 雷文帯 口縁端部 圏線 文様緻密	1
	30	染付蓋	10.2		2.3	2.5Y8/1	2.5Y5/2			不良、釉がよく熔けていない 緻密	口縁端部に返しがある 外面 笹文	1
	31	染付片				N9.5/	2PB2/4	N9.5/	天然	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 外面 浦の苫屋 ひどく歪んでいる	1
	32	陶器鉢				10YR8/3				不良、釉がよく熔けていない 緻密		1
	33	陶器土瓶	11.0			7.5Y6/1		10YR7/4		良好、釉がよく熔けている 緻密		1
	34	甕口縁				7.5YR3/2		2.5YR4/3		良好、釉がよく熔けている 緻密	へたっている	1
											2mm以下の砂粒含む	

31

三軒屋窯跡伝世資料一覧表(伝製品)

図版 10	35	型紙摺染付 端反碗	9.9	3.7	5.85	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	外面 揺絡文 宝尽くし文「隠れ蓑、隠れ笠、打出の木槌」(一巡3単位 で文様が最後に重なる) 内面口縁部 揺絡文 圏線 見込み 花輪	1
	36	型紙摺染付 碗	9.85	3.7	5.6	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	外面 「宝珠文 石畳文」(一巡3単位で文様が最後に重なる) 内面口縁部 揺絡文 圏線 一部模様が欠ける 見込み 花輪	1
	37	型紙摺染付 碗	10.0	3.4	5.75	N9.5/	6PB2.5/4	N9.5/	合成	良好 緻密	外面 「扇文 格子文2連」(一巡3単位 最後もきちんとつながる) 圏線 内面口縁部 揺絡文 圏線 見込み 花輪	1
	38	型紙摺染付 碗	10.4	3.4	5.55	N9.5/	6PB5/9.5	N9.5/	合成	良好 緻密	やや歪んでいる 外面 「毘沙門亀甲文+花文2連」(一巡3単位 最後もきちんとつながる) 内面口縁部 青海波文 圏線 見込み 花輪	1
	39	型紙摺染付 小皿(同形)	9.4	5.2	1.55	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	口縁端部縁取り 内面 渦 花輪 一部かすれている	1
	40	型紙摺染付 小皿(同形)	9.4	5.35	1.55	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	口縁端部縁取り 内面 渦 花輪 一部かすれている	1
	41	型紙摺染付 小皿(同形)	9.45	5.5	1.5	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	口縁端部縁取り 内面 渦 花輪 一部かすれている	1
	42	型紙摺染付 稜花皿	12.5	7.1	3.2	N9.5/	4.5PB3/7	N9.5/	合成	良好 緻密	口縁端部縁取り 外面 花唐草(一巡3単位) 底部 蛇目状露胎 内面 花文 団扇文(女郎花 萩 藤袴) 桔梗 底部露胎部に「三軒屋焼 森氏 二ヶ口 昭和二十六年十二月寄贈」中心部に「三軒屋焼」の墨書有り	1

8

三軒屋窯跡-松三1-採集資料一覧表(窯道具)

図版番号	実測番号	遺物名	法量(cm)					特徴			その他	個数
			最大長	足長	穴径	穴深	高さ	色調	焼成	胎土		
図版11	1	蛸足ハマ(5本)	20.3	8.4	1.8	0.65	3.65	7.5YR4/4	良好	2mm以下の白石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目有り 中心上面、中心下面に径7.7cm、脚先上面に径5.5cmに重焼きの痕あり 上面に染付片熔着 表面光沢有り	1
	2	蛸足ハマ(6本)	23.7	6.7	2.7	0.5	3.35	5YR4/6	良好	10mm以下の黒石、砂を含む	脚2本欠損 底部・体部・穴部に布目有り 中心上面に径7.6cm、中心下面に径7.8cm、脚先上面に径5.5cmに重焼きの痕有り	1
図版12	3	蛸足ハマ(5本)	21.6	8.0	2.2	0.7	3.65	7.5YR5/4	良好	2mm以下の黒石、砂を含む	底部・体部・穴部に布目有、中心上面に10.0cm、中心下面に11.0cm、脚先上面に径5.0cmに重焼きの痕あり 上面に墨書「三軒家唐津山にて拾ウ 昭和二十七年 渡部・」有り	1
	4	蛸足ハマ小片						7.5YR3/2	良好	2mm以下の黒石、砂を含む	足部小片 底部・体部に布目有、上面の脚先に径3.7cmに重焼きの痕有り 表面光沢有り 「三」のマーキング有り	1

4

図版番号	実測番号	遺物名	口(上)径	底(下)径	胴径	高さ	厚さ	色調	焼成	胎土	その他	個数
図版12	5	シノ	5.5					5YR4/3	良	0.5cm以下の石を含む	釉はよく熔けて光沢よい、上面にアルミナ状の泥がつく 脚部内面ヘラ削りあり。下端部が欠失している。	1
	6	シノ	5.0					7.5Y5/6	良	0.1cm以下の石を含む	上端部にアルミナ状泥、底部に砂付着、脚部は中実で内面のヘラ削りが無い	1
	7	ハマ	5.2	3.5		1.25	0.95	10YR3/3	良	緻密 3mm以下の砂粒を含む	底部に布痕有。上面に糸切痕が残り、アルミナ状の泥を塗る 径4.2cmの高台痕が付く。	1
	8	ハマ	6.0	3.9		0.8	0.65	2.5YR6/8	やや軟	緻密、1mm以下の白色・黒色砂粒を含む	上面に糸切痕有り アルミナ状の泥を塗る。	1
	9	ハマ	5.65	3.1		1.15	0.95	7.5YR5/4	良	緻密、白色・黒色砂粒を含む、	磁器の素地 底部に成形時の布痕が有る 上面にアルミナ状の泥を塗る 磁器の高台痕が2個重なって付く。	1
	10	円盤	4.5	4.5		1.1	0.95	10YR4/4	良	やや粗、0.5mm以下の白色・黒色砂粒を含む	上面に径3.3cmの高台痕有り。	1
	11	円盤	5.2	5.0			0.65	10YR7/3	良	やや粗、0.5mm以下の白色・黒色砂粒を多く含む	上面に径4.5cmの重ね痕有り。	1

7

三軒屋窯跡-松三1-採集資料一覧表(製品)

図版番号	実測番号	遺物名	法量(cm)			色調			呉須の種類	焼成 胎土	その他	個数
			口径	高台径	器高	釉の上から	呉須	露胎				
図版13	1	染付碗		4.1		N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線「帆掛船」 外面 圏線 草花文 染付口縁片熔着	1
	2	染付碗		3.5		N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線「千鳥」銘あり 外面 圏線 草花文 染付片熔着 焼歪みが大きい	1
	3	染付碗		4.0	5.65	N9.5/	4.5PB3/7	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 口縁端部 綽文 圏線「千鳥」銘あり 外面 圏線 水辺文	1
	4	染付碗		4.0		10Y8/1	4.5PB3/7	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線「蝶」銘あり 磁器製足付ハマの足2個熔着 外面 圏線 不明模様	1
	5	染付端反碗		3.9	6.45	N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 口縁端部 綽文 圏線「岩波」銘あり 染付片が重なり合って熔着 外面 圏線 水辺文	1

図版 13	6	型紙摺染付碗		3.7		N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面にセットになる染付蓋が熔着している 口縁端部 瓔珞文 花輪文あり 外面 高台脇 連弁 口縁 葉文 染付小片熔着	1
	7	型紙摺染付碗				N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 口縁端部 揺絡文 外面 扇文	1
	8	染付碗		3.8		N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 「千鳥」銘あり 降灰有り 外面 圏線 水辺文	1
	9	染付碗		3.8	5.8	N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 圏線 口縁端部は横縞 「蝶」銘あり 外面 圏線 水辺文 高台内に製品が熔着している	1
	10	型紙摺染付碗小片				N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面 口縁端部 四方襷 圏線 外面 圏線 葡萄文	1
	11	型紙摺染付碗小片				N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密		1
	12	型紙摺染付碗小片				N9.5/	3PB4/10	10YR8/2	合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面口縁端部 縞文 染付片熔着 外面 葉文	1
	13	染付碗				7.5GY6/1	4B4/6		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線 外面 圏線 草文	1
	14	染付碗				7.5GY6/1	4B4/6		合成	良好、釉がよく熔けている 緻密	内面圏線	1
	15	陶器鉢 底部				7.5YR7/6				良好 緻密	内面 縞模様あり 釉はかけず	1
	16	陶器鉢 体部				7.5YR7/6				良好 緻密	内面 縞模様あり 釉はかけず	1

合計 16

27